



Transformez, aménagez et isolez vos espaces avec KNAUF



Le Goldband convient comme enduit de parachèvement pour les parois et les plafonds intérieurs, y compris les cuisines et salles de bains des maisons d'habitations.

Conditionnement : Sac de 25 kg

Masse volumique $\pm 650 \text{ kg/m}^3$

Résistance à la flexion $> 1,2 \text{ N/mm}^2$

Consommation 8,5 kg par cm^2



Le plâtre prêt à l'emploi Goldband est un enduit monocouche qui s'applique manuellement sur tous les supports secs, rugueux et absorbants, sur les sous-couches d'enduit peignées et les supports d'enduits dans les constructions neuves ou en rénovation à l'exception des locaux commerciaux humides.



LES PLUS HOME PRATIK

- ✦ Préparation facile (mélange effectué en usine)
- ✦ Durcit uniformément
- ✦ Haut rendement.
- ✦ Résiste aux chocs et à la pression
- ✦ Temps de travail élevé
- ✦ Enduit monocouche à travailler manuellement
- ✦ Souple, léger
- ✦ Matériau respirant

Traitement du support :

Convient comme supports d'enduits :

Les maçonneries en bloc ou briques, les bétons cellulaires, les plaques stuc, ...

Le support sera propre sans particules et aspérités grossières. Les surfaces en béton devront être stables dimensionnellement (sans retrait), être sèches et être au préalable traitées avec un primaire adapté. Un béton avec une humidité résiduelle de 5% (en poids) ne peut être recouvert d'un enduit de plâtre. En cas de doute nous recommandons de fixer au béton un support d'enduit .

Traiter préalablement les supports très absorbants avec un primer adapté.

Goldband

Plâtre prêt à l'emploi

Mise en œuvre :

Saupoudrez un sac (25kg) de plâtre Goldband dans environ 16 litres d'eau propre et mélanger sans autre additif avec un mélangeur jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux. Si, exceptionnellement, il faut appliquer l'enduit en deux couches, peigner horizontalement avec un peigne de plafonneur la première couche d'enduit encore molle et appliquer la seconde couche après durcissement de la première couche. Épaisseur moyenne de l'enduit : 1 cm.

Temps de travail (temps entre le gâchage et le dernier lissage) : 180 minutes (fonction du support à enduire).

Des récipients et outils sales diminuent le temps de travail.

Ne pas appliquer le Goldband sur un support gelé ou lorsque la température ambiante et celle du support sont inférieures à 5°C.

Traitement préliminaire pour peinture, tapisserie et carrelage :

L'enduit doit être sec (humidité résiduelle maximale 1%), libre de tension, de dilatation et exempt de poussière. Appliquer l'apprêt pour peintures ou tapis au recouvrement ultérieur, par exemple Primer Apprêt universel. Même traitement lors de la pose de faïences par le procédé de collage en couches minces. Dans ce cas, l'épaisseur minimale de l'enduit en couche doit être de 10 mm minimum. Le séchage de la colle sera attendu avant le jointoiement des faïences.

Indications spéciales :

Dans le cas d'un recouvrement de l'enduit par des faïences murales, nous recommandons uniquement de dresser d'aplomb l'enduit à la latte. Le talochage et le lissage sont à éviter.

Outillage :

Cuvelle en caoutchouc, malaxeur, dressoir, taloche, truelle, latte d'égalisation (trapèze), taloche en mousse ou talocheuse.

Rendement :

1 sac de 25 kg donne environ 32 litres de mélange plâtre humide permettant de couvrir une surface d'environ 3 m² dans le cas d'une épaisseur moyenne d'1 cm. Le rendement est fonction de la nature du support.

Stockage :

Au sec, si possible sur palettes. À l'abri de l'humidité, la qualité du produit reste constante pendant environ 4 mois. Au-delà, le temps de prise se prolonge sans pour cela diminuer la qualité du matériau.



Remarques :

Après la mise en œuvre de l'enduit, éviter toute formation d'eau (par condensation ou autre) à sa surface en déshumidifiant l'air mécaniquement ou en ventilant naturellement ou mécaniquement les locaux.

Tout contact prolongé de la surface de l'enduit avec de l'eau dégrade sa finition (rugosité, pelage superficiel éventuel lors de la mise en peinture, etc...). Il en est de même en période de gel. Après sa mise en œuvre, l'enduit ne peut être exposé à des températures inférieures à 5°C, le gel dégradant sa surface. En période hivernale, chauffer et ventiler les locaux afin de favoriser le séchage de l'enduit. Il est recommandé d'effectuer un test avant la mise en peinture et de traiter, si nécessaire, la surface à l'aide d'un primaire fixateur adéquat adapté au type de revêtement choisi.

HOME Pratik
Transformez, aménagez et isolez vos espaces avec KNAUF.

Tel : 01 64 36 37 03

Mail : contacthomepratik@knauf.fr

Pour tout renseignement technique et pour retrouver nos points de vente rendez-vous sur www.homepratik.fr

La présente édition annule et remplace les précédentes documentations. Toute utilisation ou toute mise en œuvre des produits et accessoires Knauf Home Pratik non conforme aux règles de l'Art. DTU, Avis Techniques et/ou préconisations du fabricant dégage Knauf Home Pratik de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de ce document sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consulter nos services techniques et/ou notre base de données technique disponible sur notre site mis à jour régulièrement. Les photos et les dessins ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.